FICHA TECNICA

INTER-ECO

Código: 259 **Grupo: Pinturas Plásticas**

DESCRIPCIÓN Pintura Plástica Mate **Ecológica**, para interiores.

PROPIEDADES Totalmente inodora. Con homologación de la Unión Europea.

USOS Para protección de superficies de yeso, cemento y albañilería en general, en paredes, techos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero vinílico.
Pigmentos	Bióxido de Titanio.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Blanco.
COV	1 g/L
Contenido en sólidos	63% en peso - 40% en volumen.
Densidad	1,625 Kgr/Lt.
Viscosidad	120 ± 5 U.K. a 20ºC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Aproximadamente 1 hora.
Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	8-12 m^2/Lt. aproximadamente, dependiendo de la absorción del soporte, así como del tipo de aplicación y del grado de dilución.
Espesor de película	80-125 micras húmedas - 32-50 micras secas.
Flash Point	> 100ºC.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN	No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5ºC.			
Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC			
Máxima humedad relativa	85%.			
Útiles de Aplicación		Brocha/Rodillo		Pistola
Dilución	Entre	0-10%	-	Dependiendo del tipo de pistola
Disolvente	Agua.			
Limpieza de útiles	Agua.			

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente.
Superficies nuevas	
Albañilería Yeso "muerto" o Pulverulento	Aplicar una capa diluida al 10% con agua. Fijar con Procofix.
Acabado	Aplicar una o dos capas de Inter-Eco.
Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Inter-Eco. Si la pintura está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en una superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple, debe eliminarse o como mínimo imprimar con Procofix hasta conseguir un soporte firme.
Observaciones	En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 15-25%.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 04/2011
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158